



Zinco 98% Lamellare 500 ml (Z358)

Mai più superfici metalliche ossidate od opacizzate grazie a questa bomboletta spray della linea Alta Qualità di Ambro-Sol, che crea uno strato protettivo, anche verniciabile, per una protezione duratura ed efficace.

ZINCO 98% LAMELLARE – Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

Specifiche Tecniche:



Quantità	500 ml
Confezione	12 pz
Barcode	EAN 13 8034108893419
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Stato fisico	Liquido pigmentato in aerosol
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione	a 20°C 5,5 bar
Densità relativa	a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Propellente	GPL
Natura chimica	Resina sintetica con pigmento inibitore di corrosione a base di pasta di zinco a lamelle
Colore	Alluminio/ grigio semi chiaro
Purezza polvere Zn	> 98%
% Metallo nel film secco	67 %
% Zinco nel film secco	48 %
Odore	Caratteristico di solvente
Resistenza temperatura	300 °C (picchi 400 °C)
Resa per bombola	2/3 mq2
Essiccazione t= 20°	Fuori polvere: 15' Fuori Impronta: 30' In profondità: 8 ore Sovra verniciabile dopo 12 ore

CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio. Protezione di strutture metalliche ferrose, tubazioni, grondaie, recinzioni, attrezzi da lavoro ecc.

MODO D'USO

Pulire accuratamente il supporto da trattare per eliminare incrostazioni e tracce di ruggine mediante diluente sintetico. Se necessario carteggiare con carta abrasiva fine. Capovolgere la bombola e agitare bene fino a sentire muoversi liberamente le biglie all'interno della bombola, spruzzare un paio di volte a vuoto e procedere con la verniciatura. Per evitare colature, applicare due mani leggere ad una distanza dal supporto di circa 20-30 cm. Dopo l'uso spruzzare per 2/3 secondi a bombola capovolta per evitare l'otturazione dell'erogatore.

PRODOTTO CERTIFICATO ISO RESISTENTE A 400 ORE IN NEBBIA SALINA

TEST DI CORROSIONE IN ATMOSFERA ARTIFICIALE (NEBBIA SALINA) SECONDO ISO 9227

Richiesta Campionatura N°: C0618/2013 aggiornato 2018

N° Test: NBS/307

SCOPO: REPORT TECNICO

La norma descrive l'apparecchiatura, i reagenti ed il procedimento che devono essere utilizzati per le prove di nebbia salina neutra, nebbia salina acetica e la prova accelerata in nebbia cupro salina acetica per valutare la resistenza alla corrosione di materiali metallici con o senza protezioni anticorrosive di tipo temporaneo o permanente.

Specifiche Test ISO:

Supporto:	Ferro (Q-Panel)
Prodotto esaminato o ciclo:	Zinco 98 lamellare (Z358)
Spessore:	75 microns
Condizionamento:	10 giorni a 20°C
Soluzione: NaCl 5%	NaCl 5%
Temperatura	35°C
pH	Tra 6,2 e 7,2
Pressione	0,5624 atm
Tempo di esposizione	400 ore
RISULTATI:	
Blistering (rigonfiamento del film) secondo ISO 4628/2	Density (densità): 3 Size (dimensione): 2
Avanzamento ruggine secondo ISO 4628/3	Area interessata (%): 0
Cracking (rottura del film) secondo ISO 4628/4	Density (densità): 0 Size (dimensione): 0
Flaking (distacco del film) secondo ISO 4628/5	Area interessata (%): 0 Size (dimensione): 0

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO